



Λ - POLIAMMIDICO

COATING



The Painted Metal Atelier

A-POLIAMMIDICO

La verniciatura **poliammidica** è caratterizzata da polimeri di natura poliammidica in **polvere** dispersi nella vernice.

Per questo **A-Poliammidico** conferisce alla superficie del profilo un aspetto a "buccia d'arancia" ed è particolarmente antigraffio.

La quantità di polvere dispersa nel film determina la maggiore o minore resistenza all'abrasione. La gamma dei livelli di brillantezza varia dai semilucidi agli opachi.

Il prodotto è utilizzato per tutti gli impieghi nei quali il materiale è soggetto ad **abrasione** come ad esempio nel caso delle tapparelle.

> **Supporto:** alluminio, acciai

> **Utilizzi:** outdoor



TRATTAMENTO

2 sgrassaggi + passivazione
esente cromo

FACCIA SUPERIORE

PRIMER:
4 - 6 micron
TOP COAT:
poliammidico 18 - 22 micron

FACCIA INFERIORE

BACK COAT:
4 - 6 micron

Vernice utilizzata: conforme
alla direttiva RoHS



Scopri le nostre
applicazioni

Caratteristiche Tecniche

TEST	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Spessore	25 - 40*	EN 13523-1 (ECCA T1)
Brillantezza	± 10 valore del master	EN 13523-2 (ECCA T2)
Durezza matita	F - H	EN 13523-4 (ECCA T4)
Adesione su impatto	100%	EN 13523-5 (ECCA T5)
Adesione su imbutitura	100%	EN 13523-6 (ECCA T6)
T.B. Aderenza a 25° C	0T - 1T**	EN 13523-7 (ECCA T7)
T.B. Fessurazione a 25° C	0T - 2,5T**	EN 13523-7 (ECCA T7)
MEK	> 100	EN 13523-11 (ECCA T11)

* lo spessore misurato (DFT) è apparente

** in funzione delle caratteristiche del supporto



Alusteel Coating

via Risorgimento, 19
26867 Somaglia, Lodi
T +39 0377 579700
info@alusteel.it
www.alusteel.it

Alpine Anodizing

via Friuli, 75
24055 Cologno al Serio, Bergamo
T +39 035 897128
info@alpineanodizing.it
www.alpineanodizing.it

Metalcoat

via Antonio Stoppani, 10/C
24121 Bergamo
T +39 035 246509
info@metalcoat.it
www.metalcoat.it

Aleu - Aluminium Europe

piazza Francesco Buffoni, 5
21013 Gallarate, Varese
T +39 0331 1420010
info@aleu.it
www.aleu.it



The Painted Metal Atelier